

Ultra fine Stucco CIMENTART

STUCCO CIMENTART Ultra-fine decorative Stucco

TEHNISKO DATU LAPA

Īpaši smalks, dekoratīvs Venēcijas stucco
premium klases apdarei.

Marmora tipa apdare ar zīdaiņu spoguļefektu.

Lietošanai gatavs un lietotājam draudzīgs
produkts.

Vienkārša manuāla vai mehāniska pulēšana.

Nepārtraukts pārklājums bez šuvēm.

Uzklāšana uz sienām un griestiem telpās / ārpus
telpām ar tērauda ķelli.

CIMENTART®
MICROCEMENT



PYME INNOVADORA

Válido hasta el 21 de julio de 2025



Ar atbildību par vidi

Ultra fine Stucco CIMENTART

Mēs - uzņēmums **CimentArt Microcement** izveidojām īpaši smalku

STUCCO CIMENTART pārklājumu, kas izrāda cieņu tradicionālajam stucco vai Venēcijas marmoram, kas ir produkti, kuri Senajā Romā un pirms 500 gadiem Venēcijas pilīs tika izmantoti kā luksusa klases pārklājumi.

Mūsu **STUCCO CIMENTART** mēs pagātnes eleganci un mākslu apvienojām ar tagadnes ķīmijas attīstību un rezultātā ieguvām produktu, kas ir gatavs lietošanai, lietotājam draudzīgs, ļauj izveidot ideālas, gludas un pulētas virsmas, ieskaitot elegantas un spilgtas marmora tipa virsmas ar maigu gaismas / tumsas saspēli.

STUCCO CIMENTART sastāv no kaļķa, speciāli atlasītiem mikronizētiem minerāliem, sveķiem un pigmentiem, iegūstot lietošanai gatavu produktu.

Šis ir īpaši smalks pārklājums, kurš paredzēts sienu apdarei telpās un ārpus telpām un kurš pilnībā gluds.

RAKSTUROJUMS UN PRIEKŠROCĪBAS

Viena no galvenajām **STUCCO CIMENTART** īpašībām ir vienkārša lietošana un vienkārša pulēšana, iegūstot smalkus slāņus.

STUCCO CIMENTART galvenās priekšrocības ir šādas:

- Uzklāšana uz jebkuras izlīdzinātas absorbējošas / neabsorbējošas pamatnes.
- 0,1 mm marmora efekts un ātra uzklāšana.
- Vienkārša uzklāšana bez speciālas pieredzes.
- Produkts ir gatavs lietošanai, nav jāveido jebkādi maisījumi.
- 100% mazgājama virsma.
- Izcila adhēzijas stiprība uz jebkuras virsmas.
- Laba elastība, tādēļ pārklājums ir noturīgs pret ēkas nosēšanos un nelielām ēkas kustībām.
- Uzklāšana telpās un ārpus telpām.
- Var tonēt ar universālu pigmentu un izmantot tonēšanas mašīnu.
- Iespēja iegūt visdažādākās krāsas.

Ultra fine Stucco CIMENTART

STUCCO CIMENTART KRĀSU KARTE

STUCCO CIMENTART jūsu izvēlei ir pieejams 20 dažādās krāsās.



To var tonēt jebkurā tonēšanas iekārtā un iegūt neierobežotu krāsu kombināciju skaitu.

Ultra fine Stucco CIMENTART

TEHNISKIE PARAMETRI

Apraksts	Balta vai tonēta pārklāšanas pasta
Granulometrija	0,01
Viskozitāte	Mīklaina masa
Blīvums	1,7 kg/litrs
Sastāvs	Modificēta akrila minerāli un sveķi
Tips	Mikrominerāls apdarei telpās un ārpus telpām
Adhēzija	EN ISO 4624:2016
Uzklāšana	Tērauda ķelle un/vai špakteleļļpstiņa
Žūšanas laiks	2 - 3 stundas pie 20 °C / 60% relatīvā mitruma
Patēriņš	1 kg / 3 m² aptuveni 0,1 mm biežam slānim
Uzklāšanas temperatūra	+ 5 °C / + 35 °C
Sajaukšanas attiecība	Produkts ir gatavs lietošanai. Maksimālā atšķaidīšana ar ūdeni - 5%.
Instrumentu tīrīšana	Ūdens
Iepakojuma veids	750 ml iepakojumi
Ugunsizturība EN 13501	CL A2 S1 D0
Šķīdinātāji	Nav
Uzliesmošanas temperatūra	Nedegošs
Epoksīdi	Nav
Noturība pret baktēriju attīstību	99%
GAISTOŠO ORGANISKO VIELU SATURS	Satur ne vairāk par 150 gr/l
Transportēšana	Materiāls nav bīstams.
Uzglabāšana	Materiāls nav bīstams.

VIRSMAS STĀVOKLIS

Virsmām, uz kurām tiks uzklāts **STUCCO CIMENTART**, jābūt līdzenām, stabilām un tīrām, bez putekļiem, smērvielām vai jebkādiem citiem materiāliem, kas var apgrūtināt produkta adhēziju.

Pareizai **STUCCO CIMENTART** uzklāšanai virsmai jābūt pilnībā stabilai bez jebkādām kustībām vai izplešanās.

Ja virsmas būs sliktā stāvoklī, jāveic bojāto zonu remonts, pēc kura 2 slāņos jāuzklāj **STUCCO BASE CIMENTART** (vai cits slāņu skaits, kas nepieciešams pilnībā gludas virsmas iegūšanai).

Ultra fine Stucco CIMENTART

Ja sienām ir flīžu, marmora utt. šuves, vai siena nav ideāli gluda, jāuzklāj **STUCCO BASE CIMENTART 2** slāņi (vai gludas virsmas iegūšanai nepieciešamais slāņu skaits).

Virsmām, uz kurām 2-3 slāņos tiks uzklāts **STUCCO CIMENTART**, jābūt ideāli līdzenām. Ja virsma nebūs taisna, ideāla stāvokļa iegūšanai var nākties uzklāt vairākus slāņus.

STUCCO CIMENTART gan telpās, gan ārpus telpām var uzklāt uz dažādām sienu virsmām: • Plastmasas krāsa.

- Cements, kaļķa java, apmetums un mastika.
- Koks un ģipškartons.
- Marmors, granīts vai flīzes, kas iepriekš izlīdzinātas ar **STUCCO BASE CIMENTART**.
- MikroceMENTS

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Ja virsma, uz kuras tiks uzklāts **STUCCO CIMENTART**, nebūs izlīdzināta, vai tā būs cementa siena vai noklāta ar flīzēm, marmoru, saturēs šuves vai virsmas, kuras nebūs ideāli taisnas vai gludas, uz tās adhēzijas izveidošanai pēc pilnas izžūšanas jāuzklāj **PRIMER CIMENTART**.

Pēc tam jāuzklāj **STUCCO BASE CIMENTART** slānis ar biezumu, kas nepārsniedz 1 mm. Ļaujiet pilnībā nožūt. Šādā veidā līdz pilnībā viendabīgas virsmas iegūšanai jāuzklāj jauni **STUCCO BASE CIMENTART** slāņi. Šie slāņi vienmēr jāuzklāj ar vienādu biezumu, ievērojot žūšanai nepieciešamo laiku. Virsmai pirms nākamā slāņa uzklāšanas jābūt pilnībā nožuvušai.

Ja nepieciešams, virsmu ar noslīpēt ar 80. grauda slīppapīru.

Pēc tam, kad virsma būs pilnībā izlīdzināta, pēdējais slānis jānoslīpē ar 100. grauda slīppapīru un ar putekļusūcēju rūpīgi jāsavāc putekļi. Nobeigumā jebkādu palikušo putekļu savākšanai virsma jānoslauka ar mitru drānu.

Šajā brīdī var veikt **STUCCO CIMENTART** uzklāšanu.

Ja uzklāšana tiks veikta pilnībā taisnām un gludām virsmām, tieši uzklājiet

PRIMER CIMENTART slāni, ļaujiet tam 45 minūtes nožūt un uzsāciet **STUCCO CIMENTART** uzklāšanu.

Ultra fine Stucco CIMENTART

STUCCO CIMENTART LIETOŠANAS NORĀDES

PIRMAIS SLĀNIS: Atveriet konteineru un vienmērīgas produkta konsistences iegūšanai rūpīgi samaisiet ar špakteljāpstiņu. Produktu plānā slānī uzklājiet ar tērauda ķelli. Visa siena jāpārklāj ar produkta slāni, kura biezums nedrīkst pārsniegt 0,1 mm. Pārļiecinieties, ka nav radušies defekti.

Sagaidiet pilnu nožūšanu (aptuveni 1 līdz 3 stundas atkarībā no temperatūras un esošās ventilācijas). Pēc tam slāni maigi noslīpējiet ar Nr.180 slīpēšanas sietu. Visus putekļus pilnībā aizvāciet ar mitru drānu.

NOSLĒDZOŠAIS SLĀNIS: Otro slāni uzklājiet biezumu, kas nepārsniedz 0,1 mm. Produkta uzklāšanas laikā ar tērauda ķelli radiet spiedienu. Piespiežot ķelli, jūs iegūsiet ideāli taisnu un gludu virsmu.

Ja nepieciešams trešais slānis, ļaujiet virsmai pilnībā nožūt. Virsmu noslīpējiet ar Nr. 180 slīpēšanas sietu. Pēc tam tādā pašā veidā uzklājiet jaunu **STUCCO CIMENTART** slāni.

STUCCO CIMENTART PULĒŠANA

Stucco pārklājuma uzklāšanas svarīgākais faktors ir gluds, rūpīgi pulēts un spīdīgs pārklājums.

1. Visu virsmu noslīpējiet ar Nr.180 slīpēšanas sietu un ar putekļusūcēju savāciet putekļus.
2. Visu virsmu vēlreiz noslīpējiet ar Nr.400 slīpēšanas sietu un ar putekļusūcēju savāciet putekļus.
3. Visu virsmu nopulējiet ar Nr.2000 sūkļa pulēšanas disku.
4. 4. **CIMENTWAX CIMENTART** ar tērauda ķelli vai drānu uzklājiet plānos slāņos, neatstājot lieku materiālu.

Šim slānim jābūt ļoti plānam un pēc iespējas gludākam.

5. Uzreiz pēc **CIMENTWAX CIMENTART** uzklāšanas un pirms tā pilnas izžūšanas virsma ar vilnas pulēšanas disku jāpulē līdz pilnībā spīdīgas un zīdainas virsmas iegūšanai. Pulēšanu turpiniet, līdz iegūsiet nepieciešamo pārklājuma kvalitāti. Pulēšanas ar vilnas pulēšanas disku laikā pulēšanu ilgstoši neveiciet vienā vietā. Pulēšanas ierīci nepārtraukti pārvietojiet un nekādā gadījumā neapstājieties vienā vietā.

Lai iegūtu vēl spīdīgāku virsmu, šo procedūru jūs varat atkārtot tik daudz, cik vēlēsieties (**CIMENTWAX CIMENTART** uzklāšana tādā pašā veidā, kādā veic virsmas pulēšanu ar jēra vilnas pulēšanas galvu)

Ultra fine Stucco CIMENTART

*Piezīme: Lai ūdenim pakļautajās vietās iegūtu pilnu **STUCCO CIMENTART** ūdensizturību (vannas istabas sienas vai fasādes), uz sienām jāuzklāj **CLEAR COAT CIMENTART** divi slāņi. Šādā gadījumā nelietojiet **CIMENTWAX CIMENTART**. Visu sienu pulējiet ar Nr.2000 sūkļa pulēšanas disku. Pulēšanu nobeidziet ar jēra vilnas pulēšanas galvu, ar kuru, nelietojot **CIMENTWAX CIMENTART**, iegūst pilnībā spīdīgu virsmu.

STUCCO CIMENTART PILNA ŪDENIZTURĪBA

Ja vēlaties iegūt uz vannas istabas sienām, fasādēm vai ūdenim pakļautām sienām iegūt pilnībā mazgājamu stucco, mēs iesakām uz sienām uzklāt vienu **CLEAR COAT CIMENTART** slāni. Uzklāšana jāveic ar mikrošķiedras rulli vai rulli ar īsu spalvu. Jānoklāj visa virsma un jāpārlicinās, ka virsma ir pilnīgi gluda un bez burbulīšiem.

Pēc šī slāņa nožūšanas (aptuveni 2 stundas) šādā pašā veidā uzklājiet otru **CLEAR COAT CIMENTART** slāni.

STUCCO CIMENTART UZKLĀŠANAS NORĀDES

	Grunts	Base Stucco	Fine Stucco	CimentWax	Pulēšana	Clear Coat
Ūdenim nepakļautas cementa sienas vai flīzes telpās	✓	✓	✓	✓	✓	
Cementa sienas vai flīzes ārpus telpām.	✓	✓	✓		✓	✓
Ūdenim nepakļautas gludas sienas telpās	✓		✓	✓	✓	
Gludas sienas ārpus telpām	✓		✓		✓	✓
Vannas istabai vai ūdenim pakļautas zonas	✓	✓	✓		✓	✓
Virtuves	✓	✓	✓		✓	✓
Biroji, veikali	✓	✓	✓	✓	✓	

*Piezīme: Ja plānojat lietot **CLEAR COAT CIMENTART**, nelietojiet **CIMENTWAX CIMENTART**.

Ultra fine Stucco CIMENTART

BRĪDINĀJUMI

STUCCO CIMENTART neuzklājiet slāņos, kas biezāki par 0,1 mm.

Ja uzklāšanai labākas masas konsistences iegūšanai produkts jāatšķaida, nepievienojiet vairāk nekā 5% ūdens.

Nekādā gadījumā produktu neuzklājiet ir mitrām virsmām vai virsmām ar kapilāro mitrumu. Neuzklājiet produktu, ja vides mitruma līmenis pārsniedz 50%.

Virsmām, uz kurām 2-3 slāņos tiks uzklāts **STUCCO CIMENTART**, jābūt ideāli līdzenām. Ja virsma nebūs ideāli līdzena, jums labas kvalitātes sasniegšanai būs nepieciešami vairāki slāņi, jo pēc virsmas slīpēšanas vai pulēšanas var tikt atsegtas nelīdzenās vietas.

Slīpēšanas process (Nr.180 vai Nr.400) jāveic ar slīpēšanas sietu vai nevis parastu slīppapīru. Slīppapīrs uz **STUCCO CIMENTART** virsmas var radīt apdegumus (melnus traipus).

Pulēšanas process jāveic ar pulēšanas mašīnu (nekādā gadījumā nelietot slīpmašīnu) un Nr.2000 slīpēšanas disku.

Veicot pulēšanu, vienmērīgi izdariet īsas, pusapaļas kustības. Pulēšanu veiciet ar 1500 apgr./min. (nekādā gadījumā pulēšanu neveiciet ar maksimāliem apgriezieniem).

Uzklājot **CIMENTWAX CIMENTART**, tiks iegūts dabīgs spīdums, kā arī tiks atvieglota visas sienas pulēšana, kā arī tiks nodrošināta **STUCCO CIMENTART** aizsardzība. **CIMENTWAX CIMENTART** uzklājiet ļoti plānos slāņos bez pārmērīga materiāla daudzuma. Uzklāšanai lietojiet tērauda ķelli vai drānu. Lietojiet drānu, kas neplūksnojas, jo plūksnas var pieķerties pie **CIMENTWAX CIMENTART** virsmas.

Jebkāds lieks vaska daudzums, pilieni un citi **CIMENTWAX CIMENTART** pārpalikumi pirms noslēdzošās pulēšanas jānoslīpē ar Nr.1000 slīpēšanas sietu.

Ja uz virsmas būs palicis lieks **CIMENTWAX CIMENTART** daudzums, pulēšana ar vilnas galvu būs apgrūtināta, netiks sasniegts vēlamais rezultāts, paliks nelīdzenas vietas un neliels virsmas raupjums. Ja parādīsies šāda situācija, to var viegli novērst. Liekais **CIMENTWAX CIMENTART** daudzums jānoslīpē ar Nr.500-800 slīpēšanas sieta disku, bet pēc tam jāveic virsmas slīpēšana ar jēra vilnas pulēšanas galvu.

Pārliecinieties, ka neviens no izmantojamajiem slīpēšanas papīriem vai pulēšanas diskiem nevar saskrāpēt virsmu.

Ultra fine Stucco CIMENTART

Veicot pulēšanu ar vilnas pulēšanas disku, virsma iegūs spīdumu.

Stūros, kurus nav iespējams sasniegt ar pulēšanas mašīnu, pulēšana jāveic manuāli.

Nelietojiet produktu, ja pastāv auksta laika vai lietus parādīšanās varbūtība. Neuzklājiet produktu temperatūrā, kas pārsniedz 5 °C, vai ir zemāka par 35 °C.

Nekādā gadījumā nepārtrauciet darbu, ja slānis nav uzklāts pilnībā. Ja nevēlaties redzēt pēdas, salaidumus utt., uzklāšana jāveic bez pārtraukumiem.

Nekādā gadījumā **STUCCO CIMENTART** neuzklājiet uz grīdas.

Noslēdzošā slāņa uzklāšanai nelietojiet produktu no dažādiem iepakojumiem. Ja jālieto produkts no 2 dažādiem iepakojumiem, pirms uzklāšanas šo iepakojumu saturs kopīgi jā sajauc.

Nepieļaujiet sitienus pret ar **STUCCO CIMENTART** apstrādātām sienām un skrāpējumiem.

Pēc uzklāšanas beigām pirms jebkādas iespējamās ūdens ietekmes vai krāsotāju līmlente izmantošanas ļaujiet nožūt 7 dienas. Ja blakus **STUCCO FINO CIMENTART** virsmai jāveic krāsošanas darbi, pirms jebkādu līmlenšu uzlīmēšanas uz virsmas jānogaida 7 dienas.

Izmantotie instrumenti jātīra ar ūdeni.

Šie produkti transportēšanā netiek uzskatīti par bīstamiem. Produkts ir uz ūdens bāzes, nesatur šķīdinātājus, spirtu vai uzliesmojošus produktus.

Produkts jātur bērniem nepieejamā vietā. Nepieļaujiet iekļūšanu acīs un nokļūšanu uz ādas. Lietojiet atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus. Ja produkts iekļuvis acīs, acis skalot ar lielu ūdens daudzumu. Jebkādu komplikāciju gadījumā sazināties ar ārstu.

PATĒRINŠ

1 kg **STUCCO CIMENTART** 0,1 mm biezā slānī var noklāt 3 m².

Mēs iesakām uzklāt 2 vai 3 slāņus.

Ultra fine Stucco CIMENTART

IEPAKOJUMA VEIDI

Konteineri 1 kg, 5 kg vai 20 kg.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāšanas laiks sausā vietā, kas aizsargāta no laika apstākļiem, hermētiski noslēgtā konteinerā ir 12 mēneši.

CimentArt Microcement SL. Mūsu sistēmas ir balstītas uz mūsu laboratorijās veikto izpēti un daudzu gadu praktisko pieredzi.

Mēs garantējam, kas mūsu produkti ir izgatavoti, iepakoti un marķēti atbilstoši ISO 9001: 2008.

Mēs neuzņemamies jebkādu atbildību par galarezultātu, kuru ietekmē ārpus mūsu kontroles esoši ārēji apstākļi.

Katrā gadījumā, kad tas ir nepieciešams, galalietotājam jāveic tests, kurā jāpārlicinās par produkta atbilstību viņa vajadzībām.

Pārskatīšanas datums: 27.10.2020

Šī tehniskā datu lapas versija atceļ iepriekšējo versiju.

