

CIMENTART PRIMER PLUS - TEHNISKO DATU LAPA

PRIMER PLUS

**TEHNISKO DATU
LAPA**

**CIMENTART®
MICROCEMENT**

Adhēzijas veicinātājs virsmām ar
zemu absorbcijas pakāpi

Lieliska adhēzija ar jebkura tipa
virsmu

Ideāls risinājums spēcīgai cementa
produktu adhēzijai

Lietošanai telpās un ārpus telpām



INNOVATE SME

Valid until Nov 16th 2020



Ar atbildību par vidi

CimentArt Microcement S.L.
Tālr.: +34 965 654 637

Avda. Carrer la Mar, 12 - CP: 03560
www.grupocimentart.com

El Campello (Alicante), Spānija
info@grupocimentart.com



CIMENTART PRIMER PLUS - TEHNISKO DATU LAPA

CIMENTART PRIMER PLUS ir sintētisks šķidrums uz sintētisko akrila kopolimēru bāzes, ko lieto **CimentArt Microcement un mikrojavu** adhēziju ar virsmām, uz kurām tās tiek uzklātas. Šādā gadījumā PLUS versija ir paredzēta virsmai ar zemu absorbcijas pakāpi (piemēram, flīzes, koks, porcelāns, marmors utt.).

Uzklājot **CIMENTART PRIMARY PLUS**, jūs iegūsiet:

- Labāka adhēzija ar jebkāda veida virsmu.
- Palielināta virsmas kohēzija.
- Palielināta necaurlaidība.
- Palielināta izturība.
- Palielināta noturība pret plaisāšanu.
- Palielināta noturība pret iespējamu sārmainu virsmas pH līmeni.
- Paliekošas saķeres noturība (pielipšanas koeficients) uz vairākām nedēļām.

TEHNISKIE PARAMETRI

Tips	Akrila kopolimērs
Veids	Pienam līdzīgs šķidrums
Krāsa	Balta Izžuvušā stāvoklī - caurspīdīga
Blīvums	1,10 kg/litrs ± 2%
Cietvielu saturs	58 % ± 02%
Hlorīdi	Neattiecas
Nosūtišana	Materiāls nav bīstams.
Uzglabāšana	Materiāls nav bīstams.

CIMENTART PRIMER PLUS - TEHNISKO DATU LAPA

LIETOŠANAS NORĀDES

Uzklāt tieši uz virsmas. Nepieļaut produkta nopilēšanu. Uzklāt vienmērīgi, bez notecējumiem.

Pēc produkta uzklāšanas ļaut tam nožūt 30 minūtes vai līdz brīdim, kad tas pieskaroties būs sauss.

Uzklāšanu var veikt ar otu vai lakas rulli vai ar bezgaisa izsmidzināšanas sistēmu.

Bojātas virsmas jāremontē un, ja nepieciešams, jāuzklāj otrs slānis, kas jāarmē ar **CIMENTART Fiber Glass Mesh** stikla šķiedras sietu.

Instrumenti jātīra ar ūdeni.

PATĒRINŠ

Ar 1 kg **CIMENTART Primer Plus** apstrādājamā platība: 10 līdz 14 m² atkarībā no virsmas porainības un absorbēšanas pakāpes.

- 5 līdz 7 m² spēcīgi absorbējošām pamatnēm.
- 10 līdz 15 m² vāji absorbējošām pamatnēm.

APRAKSTS

Iepakojum 1 kg, 5 kg un 25 kg.

UZGLABĀŠANA

12 mēneši sausā vietā, slēgtā iepakojumā vietā, kas aizsargāta pret laika apstākļu ietekmi.

CIMENTART MICROCEMENT SL. Mūsu sistēmas ir balstītas uz mūsu laboratorijās veikto izpēti un mūsu daudzu gadu pieredzi.

Mēs garantējam, kas mūsu produkti ir izgatavoti, iepakoti un marķēti atbilstoši ISO 9001:2008 prasībām.

Mēs neuzņemamies jebkādu atbildību par galarezultātu, kuru ietekmē ārpus mūsu kontroles esoši ārēji apstākļi.

Jebkurā gadījumā, kad tas ir nepieciešams, galalietotājam pirms lietošanas jāveic piegādātā produkta piemērotības vieta vajadzībām tests.

Pārskatīšanas datums: 12.09.2018

Šis dokuments atceļ tā iepriekšējās versijas.

