

SEALER CIMENTART

TEHNISKO DATU LAPA

CIMENTART®
MICROCEMENT

Akrila hermetizētājs cementa,
betona un koka virsmām

Palielināta jebkuras porainas
virsmas kohēzija

Uzlabo cementa, betona un
mikrocementa virsmu estētisko
izskatu.

Veicina divkomponentu
poliuretāna lakas uzklāšanu.

Lietošanai telpās un ārpus telpām



INNOVATE SME

Valid until Nov 16th 2020



Ar atbildību par vidi

CimentArt Microcement S.L.
Tālr.: +34 965 654 637

Avda. Carrer la Mar, 12 - CP: 03560
www.grupocimentart.com

El Campello (Alicante), Spānija
info@grupocimentart.com



CIMENTART SEALER - TEHNISKO DATU LAPA

CIMENTART SEALER ir lietošanai gatavs pārklājums uz ūdens bāzes, kura sastāvs ir veidots no akrila sveķiem un ūdeni atgrūdošām piedevām. Produkts ir ideāli piemērots mikrocementa pārklājumu konsolidēšanai un hermetizēšanai.

Galvenās īpašības ir šādas:

- Pilna virsmas hidroizolācija.
- Ļauj virsmai elpot.
- Uzlabo virsmas estētisko izskatu un mikrocementam piešķir marmora efektu.
- Atvieglo **CIMENTART BI-COMPONENT POLYURETHANE** uzklāšanu.

TEHNISKIE PARAMETRI

<i>Reaktīvu silikātu ūdeni atgrūdoša emulsija</i>	
<i>Izpildījums</i>	<i>Caurspīdīga</i>
<i>Krāsa</i>	<i>Bez krāsas</i>
<i>Blīvums</i>	<i>1,35 +- 0,02 kg/l</i>
<i>Uzklāšanas temperatūra</i>	<i>+ 5 °C / + 35 °C</i>
<i>Cietvielu saturs</i>	<i>60 % ± 02%</i>
<i>Žūšanas laiks</i>	<i>aptuveni 3 stundas</i>
<i>Laiks līdz pilnai hidroizolācijai</i>	<i>7 dienas</i>
<i>Nosūtīšana</i>	<i>Materiāls nav bīstams.</i>
<i>Uzglabāšana</i>	<i>Materiāls nav bīstams.</i>

LIETOŠANAS NORĀDES

Pēc jebkura **CIMENTART produkta** (Microcement, Fine, Nature, Solid Color vai jebkurš iCem produkts) uzklāšanas, noslīpēšanas un attīrīšanas procedūrām jāveic **CIMENTART SEALER** uzklāšana. Produktu var uzklāt arī jebkuras cementa vai formēta betona virsmas.

Uzklāt tieši ar lakas rulli, otu vai bezgaisa smidzināšanas sistēmu vienmērīgā slānī bez notecējumiem.

CIMENTART SEALER - TEHNISKO DATU LAPA

Uzklāt uz tīras, sausas un no putekļiem attīrītas virsmas.

Produkts tiek piegādāts gatavs lietošanai. Mēs neiesakām to atšķaidīt.

Instrumenti jātīra ar ūdeni.

PATĒRINŠ

Atkarībā no virsmas porainības ar 1 litru CIMENTART SEALER jūs varat apstrādāt 7-10 m² virsmu. Mēs iesakām uz virsmām, kas nenonāks saskarē ar ūdeni, uzklāt 1 slāni, bet uz virsmām, kuras nonāks saskarē ar ūdeni vai mitrumu (virsmas ārpus telpām, duškabīnes, tualetes vai virtuves darba virsmas utt.), uzklāt 2 slāņus.

APRAKSTS

- 1 kg, 5 kg vai 25 kg iepakojums
- Lielais kontainers 1000 kg.

UZGLABĀŠANA

12 mēneši sausā vietā, slēgtā iepakojumā vietā, kas aizsargāta pret laika apstākļu ietekmi.

CIMENTART MICROCEMENT SL. Mūsu sistēmas ir balstītas uz mūsu laboratorijās veikto izpēti un mūsu daudzu gadu pieredzi.

Mēs garantējam, kas mūsu produkti ir izgatavoti, iepakoti un marķēti atbilstoši ISO 9001:2008 prasībām.

Mēs neuzņemamies jebkādu atbildību par galarezultātu, kuru ietekmē ārpus mūsu kontroles esoši ārēji apstākļi.

Jebkurā gadījumā, kad tas ir nepieciešams, galalietotājam pirms lietošanas jāveic piegādātā produkta piemērotības viņa vajadzībām tests.

Pārskatīšanas datums: 08.08.2018

Šis dokuments atceļ tā iepriekšējās versijas.

